

# ESPECIFICAÇÃO

## FULTEC ACRÍLICO - GRANILHA

### 1 - COMO DEVE ESTAR A PAREDE

Para a utilização do revestimento Fultec Acrílico Granilha *Conspem*, não é necessário qualquer preparação especial na parede, basta apenas o emboço desempenado, com traço sugerido na massa de 6x1x1.

### 2 - ESPESSURA NATURAL E CONSUMO POR M<sup>2</sup>

O material é apresentado em 2 (duas) granulometrias:

Gr.00 - espessura de aproximadamente 2 mm.

Consumo de pedra: 5Kg/m<sup>2</sup>

Consumo de resina: 0,8Kg/m<sup>2</sup>

Gr."barra 8" - espessura de aproximadamente 4 mm.

Consumo de pedra: 10 Kg/m<sup>2</sup>

Consumo de resina: 1,3 Kg/m<sup>2</sup>

### 3 - COMPOSIÇÃO

O material é composto de pedras naturais (mármore, granitos, calcários, arenitos, quartzos, etc.), moídas em tamanhos uniformes classificados em granulometrias Gr. 00 ou barra 8, sendo misturadas no canteiro de obras com resinas importadas de muita qualidade.

### 4 - APLICAÇÃO

O trabalho é realizado no sentido de cima para baixo, uma vez descido o balancim ou andaime, a parte já feita não poderá sofrer qualquer ação que possa manchá-lo, raspá-lo ou danificá-lo de qualquer forma.

### 5 - CORES

Oferecemos uma infinidade de cores naturais apresentadas pelas pedras, inclusive de misturas entre elas.

### 6 - DURABILIDADE

Respeitando todos os cuidados e exigências solicitadas, o material atende a todas as expectativas do cliente e os prazos legais.

### 7 - PRODUÇÃO

Para atender satisfatoriamente os cronogramas de obras nos dias atuais, a rapidez dos serviços de aplicação é imbatível no segmento de monolíticos, com até 50 m<sup>2</sup> dia/homem dependendo do desenho arquitetônico.

### 8 – FRISOS ARQUITETÔNICOS

Desenvolvidos em várias larguras, sendo passível até executá-los em cores diferentes para realçar a leitura.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para mais informações sobre ambos os revestimentos, solicite a visita de um técnico da Conspem em sua obra.

## FULTEC ACRÍLICO – GRANILHA



**FULTEC**<sup>®</sup>  
*Granito Lavado*